



Descripción:

Es un adhesivo emulsionado a base de acetato de vinilo, diseñado para mejorar la capacidad adherente de mezclas base cemento al sustrato en que se apliquen. **ADHELATEX** es ampliamente recomendado para integrarse en la mezcla de pasta de cemento, morteros y concretos, ya que por su composición química no solamente contribuirá a mejorar la adherencia de revestimientos y recubrimientos a la superficie, sino que además puede utilizarse como sellador vinílico sobre sustratos porosos para mejorar y optimizar la colocación de pastas texturizables. Adicionalmente, **ADHELATEX** se recomienda para mejorar también la adherencia de mezcla sobre sustratos lisos como yeso, y para mejorar la adhesividad de tiroles.

Usos:

Se utilizará como adhesivo dentro de mezclas base cemento, en sustitución del agua. Se recomienda su uso como "aglutinante" dispersando el aditivo con agua, y dosificando la solución con el cemento y los agregados, mezclando hasta obtener una consistencia homogénea y manejable. Se recomienda como adherente para la unión de concreto nuevo a concreto viejo, aplanados de mortero, yeso, sellador de poro en aplanados, etc.

Ventajas:

- a) Fórmula versátil para actuar como adherente y como sellador vinílico
- b) Alto poder adherente
- c) Excelente Dispersión en la mezcla, mejorando su manejabilidad

Presentaciones:

Tambor con 200 lts de adhesivo de viscosidad media
Cubeta con 19 lts de adhesivo de viscosidad media
Cubeta con 4 lts de adhesivo de viscosidad media

Colores:

Blanco Lechoso

Referencias Técnicas: (Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Tipo de Polímero	Acetato de Vinilo
Densidad Aparente	1.05 kg/dm ³
% Sólidos en Peso	20%
Viscosidad	5,000 cps
Dilución Recomendada	1-1 hasta 1-3
Valor pH	6.5 - 7.5
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Irritabilidad	Negativo
Altera el Fraguado de Mezcla	Ligeramente por su viscosidad
	Aguja Vicat

PROPIEDADES TÍPICAS DE LA PELICULA

Claridad	Transparente
Flexibilidad	Semirígida

ADHELATEX

Adhesivo Sintético Emulsionado
para Concreto, Mortero y Cemento

Ficha Técnica

ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO



Preparación del Material:

ADHELATEX se podrá diluir con agua en relación de 1 parte de aditivo por 3 partes de agua hasta 1 parte de aditivo por 1 parte de agua. **ADHELATEX** se mezclará con agua para dispersarse en una solución acuosa que se dosificará a la mezcla del cemento y agregados.

Rendimiento Aproximado:

5 a 10 lts por saco de cemento para morteros y concretos.

Aplicación:

a) En aplanados de mortero, nivelaciones y resanes, se deberá efectuar la mezcla con una solución de AGUA y **ADHELATEX** (3:1), para hidratar el cemento. Esto es agregando aproximadamente 5 a 8 lts de **ADHELATEX** por bulto de cemento.

b) Como sellador de poro se deberá preparar una solución de AGUA y **ADHELATEX** (3:1), y se podrá aplicar con brocha ó aspersor sobre el substrato poroso, dejando secar al tacto para proceder a aplicar el recubrimiento de acabado.

c) Como adhesivo de mezclas base cemento y como aditivo para la unión de concreto nuevo a concreto viejo se deberá preparar una solución de AGUA y **ADHELATEX** (2:1) para aplicarla sobre la superficie de anclaje (sin dejarla secar) además de incluir la solución dentro de la mezcla. En la unión de concreto nuevo a concreto viejo se recomienda no dejar secar al tacto el adhesivo de manera que sirva de agente ligante al volverse pegajoso al tacto.

Almacenamiento: 6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

Cuidados Especiales:

El **ADHELATEX** es un adhesivo sintético emulsionado por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad, ó contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es valida exculsivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aqui expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx