



Descripción:

RUGARETEX es una dispersión semi-líquida, tipo “gel”, que reacciona sobre el concreto y mortero previo a su fraguado final, de manera que actúa como retardante superficial de fraguado, logrando facilitar la exposición del agregado en el acabado del concreto, dejando un acabado decorativo y aparente con menor costo y esfuerzo en comparación con otros métodos mecánicos.

Usos:

Se recomienda para lograr exponer el agregado, como acabado arquitectónico, en colados de mortero y concreto, en aplicaciones comunes como pisos, banquetas, estacionamientos, muros en alto relieve, fachadas, entre otras.

Ventajas:

- a) Fórmula lista para utilizarse, fácil de aplicar por su presentación semi-líquida
- b) No contiene solventes ni agentes inflamables
- c) Facilita la exposición del agregado en colados al retardar químicamente el fraguado
- d) Opción más económica en comparación a métodos mecánicos de picado ó martelinado

Presentaciones:

Cubeta con 19 lts.

Colores:

Ambar.

Referencias Técnicas: (Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA		RESULTADO
Apariencia Física	Muestra	Líquido muy viscoso
Contenido de Solventes		Nulo
Densidad Aparante	Aplicación Manual Potenciómetro	1.13 kg/dm3
% Sólidos en Peso		26-28%
Viscosidad		730-800 cps
Cubrimiento Recomendado		3-4 m2/lt
Valor Ph		9-9.5
Toxicidad		Por ingestión
Inflamabilidad		Negativo
Irritabilidad		Por exposición con la piel

RUGARETEX

Retardante Superficial de Fraguado
Para Morteros y Concretos

Ficha Técnica

ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO



Dosificación del Material:

Rendimiento aproximado:

Aplicación:

RUGARETEX se deberá agitar el contenido antes de utilizar.

No diluir ó mezclar con otros componentes. Se recomienda utilizar guantes y lentes de seguridad durante el manejo e instalación del producto.

3 a 4 m² por litro

a) Recomendamos agitar el **RUGARETEX** antes de aplicarse para obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros productos.

b) Para aplicar el **RUGARETEX** se deberá esperar de 2 a 4 horas después de la colocación de la mezcla, de manera que se haya evaporado el agua de exudación del concreto ó mortero, pudiendo identificarse cuando el concreto mismo cambia su apariencia superficial de acabado brillante a mate (fraguado inicial).

c) **RUGARETEX** se aplica con sobre la superficie de concreto ó mortero, mediante brocha, rodillo ó aspersor, procurando instalar una capa uniforme sobre toda el área. El rendimiento aproximado de **RUGARETEX** es de 3 a 4 m²/lt dependiendo de las irregularidades de la superficie.

d) Una vez aplicado el **RUGARETEX** deja una capa brillante-transparente sobre la superficie la cual se recomienda proteger con alguna membrana plástica, papel, tela húmeda ó **CURARETEX E**, durante las siguientes 8 a 12 horas después de aplicado, para optimizar su funcionamiento.

e) Finalmente, se deberá lavar con agua a presión, y/ó con cepillo de ixtle toda la superficie, hasta dejar expuesto el agregado superficial como acabado decorativo del sustrato.

Almacenamiento: 6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuidados Especiales:

El **RUGARETEX** es un agente retardante de fraguado superficial sin solventes por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad, ó contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique.

La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V.

La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia.

La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México
Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx